


ORD 8.1




Vyčistěte řádně každý povrch před aplikací ORD 8.1

Zažehlujte sklo a silnější produkty déle než acrylic a tenké produkty.


Položte produkt do tepelného lisu plochou, kterou budete potiskovat, vzhůru.



TISK



ZAŽEHLENÍ



ODSTRANIT



Papír ORD 8.1 vtištěný né zrcadlově položte tiskem na produkt a zažehlujte přes Sponge min. 30 sec. při teplotě 160 st. Celsia. Po krátké době zažehlení opakujte.

Nechte zchladnout a pak pečlivě zařízněte přečnívající okraje.

Pro hezčí vzhled použijte také samolepící flock.


ORD 8.1




Vyčistěte řádně každý povrch před aplikací ORD 8.1

Zažehlujte sklo a silnější produkty déle než acrylic a tenké produkty.



Položte produkt do tepelného lisu plochou, kterou budete potiskovat, vzhůru.



TISK



ZAŽEHLENÍ



ODSTRANIT



Papír ORD 8.1 vtištěný né zrcadlově položte tiskem na produkt a zažehlujte přes Sponge min. 30 sec. při teplotě 160 st. Celsia. Po krátké době zažehlení opakujte.

Nechte zchladnout a pak pečlivě zařízněte přečnívající okraje.

Pro hezčí vzhled použijte také samolepící flock.